



PU VERTICALE

DESCRIPTION DE PRODUIT

PU verticale est un liant thixotrope mono composant

CARACTERISTIQUES

Viscosité	thixotrope
Temps de manipulation	30 à 60 minutes
Séchage à 20 °	complètement durci après 24 h
Température d'application	10° c à 30° c
Exigences pour le support	suffisamment sec , exempt de particules , de graisse, de poussière , de saletés,.... Résistant à l'eau après durcissement complet
Nettoyage	acétone
Consommation pour le quartz 1/2 ET 2/3	6% en liant 500 gr / m ² pour le primaire
pour le marbre 2/5 et 2/6	8% en liant 500 gr / m ² pour le primaire

La sas NET-SURFACES ne pourra pas être tenue responsable d'éventuelles erreurs sur ce document